



## Ecrú




**Fineart Ecrú 9090**



**Fineart Ecrú 6060**



**Fineart Ecrú 3060**




**Fineart Ecrú 2020**




## Sand



**Fineart Sand 9090**




**Fineart Sand 6060**




**Fineart Sand 3060**




**Fineart Sand 2020**




## White




**Fineart White 9090**



**Fineart White 6060**




**Fineart White 3060**




**Fineart White 2020**




## Pearl




**Fineart Pearl 9090**



**Fineart Pearl 6060**




**Fineart Pearl 3060**



**Fineart Pearl 2020**







## Grey



**Fineart Grey 9090**



**Fineart Grey 6060**



**Fineart Grey 3060**



**Fineart Grey 2020**

Formato Size Formate Format Форматы	Numero grafiche Number of patterns Grafische Nummer Nombre d'images Количество графических оформлений
90x90 - 36"x36"	20
60x60 - 24"x24"	30
30x60 - 12"x24"	60
20x20 - 8"x8"	270

### Piastrelle con grafica a linee direzionate

Tiles with graphic directional lines

Fliesen mit grafischen Richtungslinien

Carreaux décorés avec lignes directionnelles

Плитка с рисунком в виде линий определенного направления

Caratterizzata dal tipico design che richiama l'armatura di un tappeto intrecciato a righe e a quadri in cotone, ogni singola piastrella di FINEART presenta un verso, che va rispettato e seguito nelle operazioni di posa di una serie di piastrelle, sia a pavimento sia a parete, per ottenere la corretta resa estetica ed il miglior effetto possibile d'insieme.

Characterized by the typical design that incorporates the armature of a entwined cotton lines and squares carpet, any single FINEART tile presents a direction, which must be respected and followed during the tiling, both on the floor wall, to get the best possible aesthetic result.


Durch das typische Design gekennzeichnet, das an die Bindung eines Teppichs mit eingeflochtenen Baumwollstreifen erinnert, gibt jede einzelne FINEART Fliese eine bestimmte Richtung vor, die bei der Verlegung einer Fliesenreihe am Boden oder an der Wand beachtet und befolgt werden muss, um die korrekte ästhetische Wirkung und den bestmöglichen Gesamteffekt zu erzielen.

Il se caractérise par la conception typique qui rappelle l'armure d'un tapis tissé avec lignes et toiles de coton. Chaque carreau de FINEART présente un sens de pose, qui doit être respecté et suivi dans les opérations de pose des carreaux, tant au sol ainsi qu'au mur, afin d'obtenir l'esthétique optimale et le meilleur effet de l'ensemble.


Каждая отдельная плитка коллекции FINEART, характеризующаяся типичным дизайном, напоминающим переплетение хлопкового полотна в полосу, должна быть повернута определенным образом при укладке, как при облицовке полов, так и при облицовке стен, для получения правильного результата и наилучшего внешнего вида композиции.



## Dark




**Fineart Decor Dark 9090**




**Fineart Decor Dark 6060**



## Light



**Fineart Decor Light 9090**



**Fineart Decor Light 6060**



Gres porcellanato

Porcelain

Feinsteinzeug

Grès cérame

Керамогранит

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Rettificato

Rectified

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

digital technology



20x20 - 8"x8"

**Fineart Patchwork**



**Fineart Patchwork** si compone di **48 varianti grafiche**. Viene fornita in scatole da **17 pezzi**, all'interno delle quali le grafiche sono miscelate in modo casuale.

**Fineart Patchwork** consists of **48 graphic variations**. It is supplied in boxes of **17 pieces**, with randomly-mixed graphics inside each box.

> **Fineart Patchwork**






30x30 - 12"x12" **Mosaico Fineart Ecru** 30x30 - 12"x12" **Mosaico Fineart Sand** 30x30 - 12"x12" **Mosaico Fineart White** 30x30 - 12"x12" **Mosaico Fineart Pearl** 30x30 - 12"x12" **Mosaico Fineart Grey**



30x30 - 12"x12" **Mosaico Fineart Mix Light** 30x30 - 12"x12" **Mosaico Fineart Mix Dark**



20x46 - 8"x18" **Hexagon Fineart Mix Light** 20x46 - 8"x18" **Hexagon Fineart Mix Dark**

**Pezzi speciali** - Special pieces - Spezial-Stücke - Pièces spéciales - Специальных элементов



33x60 - 13"x24" **Ang. Gradone 60 Sx Fineart**

Ecru Sand White Pearl Grey




33x60 - 13"x24" **Gradone 60 Fineart**

Ecru Sand White Pearl Grey



33x60 - 13"x24" **Ang. Gradone 60 Dx Fineart**

Ecru Sand White Pearl Grey



1,5x30 - 3/4"x12" **Quarter Round Fineart**

Ecru Sand White Pearl Grey



7,3x90 - 3"x36" **Battiscopa 90 Fineart**

Ecru Sand White Pearl Grey



7,3x60 - 3"x24" **Battiscopa 60 Fineart**

Ecru Sand White Pearl Grey

**Imballi e pesi** - Packing and weights - Verpackungen und Gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size Format Форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке
	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite Кг в/кор.	Kg/Mq Kg/Sqm Kg/Qm Kg/Mc Кг в/Кв.м	Scatole Boxes Kart. Boites Коробок в палете	Mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg Kr в палете	
<b>90x90</b>	2	1,62	35,6	22	20	32,4	713	
<b>60x60</b>	4	1,44	31,7	22	30	43,2	951	
<b>30x60</b>	7	1,26	27,7	22	32	40,32	886	
<b>20x20</b>	17	0,68	15	22	96	65,8	1.440	
<b>20x20</b> Patchwork	17	0,68	15	22	96	65,8	1.440	
<b>30x30</b> Mosaico	6	0,54	11,3	20,9	60	32,4	678	<
<b>20x46</b> Hexagon	6	0,55	11,5	20,9	48	26,4	552	<

Name Nom Название	Formato Size Format Форматы (cm)	Pzz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Pzz./Comp. Pcs/Set Stck/Set Pcs/Set Штук в композиции	Comp./Scat. Set/Box Set/Kart. Set/Boite Композиций в коробке	Pannelli/Scat. Panels/Box Pannele/Kart. Panneaux/Boite Панелей в коробке
<b>Battiscopa 90</b>	7,3x90	8			
<b>Battiscopa 60</b>	7,3x60	14			
<b>Gradone 60</b>	33x60	4			
<b>Ang. Grad. 60 Dx</b>	33x60	2			
<b>Ang. Grad. 60 Sx</b>	33x60	2			
<b>Quarter Round</b>	1,5x30	42			

**Consigli per la posa** - Suggestion for laying - Ratschläge für die Verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:	Considering the characteristics of this series we suggest:	Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:	Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:	В силу характеристик данной серии рекомендуется:																																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fuga 2 mm</li> <li>Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4</li> <li>Colore fuga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 mm joint</li> <li>For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested</li> <li>Grouting colour</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 mm. Fuge</li> <li>Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt</li> <li>Farbe der Fuge</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint 2 mm</li> <li>Pour les formats 30x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4</li> <li>Couleur de joint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шов 2 мм</li> <li>Для форматов 30x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4</li> <li>Цвет шов</li> </ul>																																																																																										
<table border="0"> <tr><td>Ecru</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Sand</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Patchwork</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> </table>	Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03	Grey	Mapei 112	Kerakoll 04	Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02	Sand	Mapei 133	Kerakoll 03	White	Mapei 111	Kerakoll 02	Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02	<table border="0"> <tr><td>Ecru</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Sand</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Patchwork</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> </table>	Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03	Grey	Mapei 112	Kerakoll 04	Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02	Sand	Mapei 133	Kerakoll 03	White	Mapei 111	Kerakoll 02	Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02	<table border="0"> <tr><td>Ecru</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Sand</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Patchwork</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> </table>	Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03	Grey	Mapei 112	Kerakoll 04	Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02	Sand	Mapei 133	Kerakoll 03	White	Mapei 111	Kerakoll 02	Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02	<table border="0"> <tr><td>Ecru</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Sand</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Patchwork</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> </table>	Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03	Grey	Mapei 112	Kerakoll 04	Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02	Sand	Mapei 133	Kerakoll 03	White	Mapei 111	Kerakoll 02	Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02	<table border="0"> <tr><td>Ecru</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>Grey</td><td>Mapei 112</td><td>Kerakoll 04</td></tr> <tr><td>Pearl</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Sand</td><td>Mapei 133</td><td>Kerakoll 03</td></tr> <tr><td>White</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> <tr><td>Patchwork</td><td>Mapei 111</td><td>Kerakoll 02</td></tr> </table>	Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03	Grey	Mapei 112	Kerakoll 04	Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02	Sand	Mapei 133	Kerakoll 03	White	Mapei 111	Kerakoll 02	Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02
Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
Grey	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																																												
Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Sand	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
White	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
Grey	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																																												
Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Sand	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
White	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
Grey	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																																												
Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Sand	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
White	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
Grey	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																																												
Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Sand	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
White	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Ecru	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
Grey	Mapei 112	Kerakoll 04																																																																																												
Pearl	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Sand	Mapei 133	Kerakoll 03																																																																																												
White	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												
Patchwork	Mapei 111	Kerakoll 02																																																																																												

**Certificazioni** - Certifications - Zertifizierungen - Certifications - Сертификаты

Static coefficient of friction <b>ASTM</b> test ASTM C1028 - 06  <b>Dry</b> $\mu > 0,6$ <b>Wet</b> $\mu > 0,6$ Natural surface - Antislip	Dynamic coefficient of friction <b>DCOF</b> AcuTest® ANSI A137.1 - 2012  <b>Wet</b> $\geq 0,42$ Natural surface - Antislip
--	---



## Norme tecniche UNI

**Gres porcellanato**  
**Norma europea**  
**EN 14411**  
**APPENDICE G**  
**Gruppo Bla GL**  
**(Assorbimento d'acqua**  
**E ≤ 0,5%)**

## UNI technical standards

**Porcelain**  
**European standard**  
**EN 14411**  
**APPENDIX G**  
**Group Bla GL**  
**(Water absorption**  
**E ≤ 0,5%)**

## Technischen Normen UNI


**Feinsteinzeug**  
**Europäische Norm**  
**EN 14411**  
**ANLAGE G**  
**Gruppe Bla GL**  
**(Wasseraufnahme**  
**E ≤ 0,5%)**

## Normes techniques UNI

**Grès cérame**  
**Norme Européenne**  
**EN 14411**  
**APPENDICE G**  
**Groupe Bla GL**  
**(Absorption d'eau**  
**E ≤ 0,5%)**

## Технические стандарты UNI

**Керамогранит**  
**Европейская норма**  
**EN 14411**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ G**  
**Группа Bla GL**  
**(Водопоглощение**  
**E ≤ 0,5%)**



### EN 14411 APPENDICE G Bla GL

	REQUISITI PER DIMENSIONE NOMINALE N REQUIRMENTS FOR NOMINAL SIZE ANFORDERUNGEN FÜR NOMINALGROESSE N EXIGENCES RELATIVES À LA TAILLE NOMINALE N ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ НОМИНАЛЬНОГО РАЗМЕРА N				PROVA / TEST PROBE / ESSAI ИСПЫТАНИЕ
	N < 7 cm	7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		
	(mm)	(mm)	(%)	(mm)	
<p><b>LUNGHEZZA E LARGHEZZA</b>                      Il fabbricante, per piastrelle non modulari, deve scegliere la dimensione di fabbricazione in modo che la differenza fra la stessa e la dimensione nominale non sia maggiore di ± 2% (max ± 5 mm)                      LENGTH AND WIDTH - The producer, for non-modular tiles, must choose the manufacturing size so that the difference between the latter and the nominal size is not bigger than ± 2% (max ± 5 mm).                      LÄNGE UND BREITE - Für Nicht-Modul Fliesen, soll der Hersteller das Herstellungsmaß wählen, so dass der Unterschied zwischen dasselbe und das nominal Maß nicht größer als ± 2% ist. (max ± 5 mm.)                      LONGUEUR ET LARGEUR - Le fabricant, pour les carreaux pas modulaires, doit choisir la dimension de fabrication que permet que la différence entre la même et la dimension nominale ne soit pas supérieure à ± 2% (max ± 5 mm)                      ДЛИНА И ШИРИНА - Для немодульной плитки производитель должен выбрать калибр, который не должен отличаться от номинального размера более чем на ± 2% (макс. ± 5 мм)</p> <p>.....</p> <p>Deviazione ammissibile, della dimensione media di ogni piastrella, 2 o 4 lati, dalla dimensione di fabbricazione (W)                      Acceptable deviation, expressed of the average size of each tile, 2 or 4, sides from the manufacturing size (W)                      Zulässige Abweichung der mittleren Maße jeder Fliese, 2 o 4 Kanten, mit Durchschnittlichem Herstellungsmaß (W)                      Déviation admise de la dimension moyenne de chaque carrelage, 2 ou 4 cotés, de la dimension de fabrication (W)                      Допустимое отклонение среднего размера плитки 2 или 4 стороны от установленного калибра (W)</p>	± 0,5 mm	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
<p><b>SPESSORE</b>                      Deviazione ammessa dello spessore medio di una piastrella dallo spessore di fabbricazione                      THICKNESS - Acceptable tile deviation expressed difference from average production thickness                      DICKE - Zulässige Abweichung der mittleren Dicke einer Wandfliese zur Herstellungsdicke                      ÉPAISSEUR - Déviation admise de l'épaisseur moyenne d'un carrelage d'après l'épaisseur de fabrication                      ТОЛЩИНА - Допустимое отклонение средней толщины плитки от установленного калибра</p>	± 0,5 mm	± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	EN ISO 10545-2
<p><b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b>                      Deviazione ammessa rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti                      STRAIGHTNESS OF EDGES - Acceptable deviation expressed compared to the corresponding production dimensions to production dimensions                      GERADLINIGKEIT DER KANTEN - Zulässige Abweichung in im Vergleich zum entsprechenden Herstellungsmaß                      LINEARITÉ DES ARÊTES - Déviation admise par rapport aux dimensions correspondantes de fabrication                      КОСОУГОЛЬНОСТЬ - Допустимое отклонение от соответствующего калибра</p>		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	EN ISO 10545-2
<p><b>RETTANGOLARITÀ</b>                      Deviazione di ortogonalità ammessa in % rispetto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti                      RECTANGULARITY                      Acceptable deviation in orthogonality expressed as % difference from corresponding production dimensions                      RECHTWINKLIGKEIT                      Zulässige Abweichung in % im Vergleich zu den entsprechenden Herstellungsmaßen                      RECTANGULARITÉ                      Déviation d'orthogonalité admise en % en rapport avec les dimensions de fabrication correspondantes                      ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ                      Допустимое отклонение ортогональности в % от соответствующего калибра</p>		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2
<p><b>PLANARITÀ DELLA SUPERFICIE</b>                      Deviazione di planarità massima in %: 1) curvatura del centro in rapporto alla diagonale;                      2) curvatura dello spigolo in rapporto alla lunghezza; 3) svergolatura in rapporto alla diagonale                      SURFACE'S FLATNESS - Maximum deviation expressed as %: 1) curvature at center vs. diagonal;                      2) curvature of edge vs. length; 3) twisting vs. diagonal                      PLANARITÄT DER OBERFLÄCHE - Maximale Abweichung der Ebenheit in %: 1) Krümmung in der Mitte bei diagonalen Messung;                      2) Krümmung der Kanten im Verhältnis zur Länge; 3) im Verhältnis zur diagonalen Verziehung                      PLANÉITÉ DE LA SURFACE - Déviation de planéité maximum en %: 1) courbure du centre par rapport à la diagonale ;                      2) courbure de l'arete par rapport a la longueur ; 3) gauchissement par rapport à la diagonale                      ПЛОСКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ - Максимальное отклонение плантарности в %: 1) искривление центра по диагонали;                      2) искривление угла по длине; 3) искривление по диагонали</p>		1) ± 0,75 mm 2) ± 0,75 mm 3) ± 0,75 mm	± 0,5% ± 0,5% ± 0,5%	± 2,0 mm ± 2,0 mm ± 2,0 mm	EN ISO 10545-2

<p><b>QUALITÀ DELLA SUPERFICIE</b>                      QUALITÄT DER OBERFLÄCHE                      QUALITY OF THE SURFACE                      QUALITÉ DE LA SURFACE                      КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ</p>	Il 95% min. delle piastelle di prova deve essere esente da difetti visibili A minimum of 95% of the tiles tested must be free of any visible defects Mindestens 95% der geprüften Wandfliesen müssen ohne sichtbare Defekte sein 95% minimum des carrelages pour essai doit être dépourvu de défauts visibles Мин. 95% плитки должны быть лишены видимых дефектов	EN ISO 10545-2
<p><b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm²)</b>                      BENDING STRENGTH (N/mm²)                      BIEGEFESTIGKEIT (N/mm²)                      RESISTANCE A LA FLEXION (N/mm²)</p>	≥ 35	EN ISO 10545-4
<p><b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b>                      RESISTANCE TO ABRASION                      ABNUTZUNGSFESTIGKEIT                      RESISTANCE A L'ABRASION                      УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ</p>	Secondo quanto dichiarato dall'azienda As stated by the company Entsprechend der Angaben des Unternehmens D'après déclaration de l'établissement Согласно заявленному компанией значению	EN ISO 10545-7
<p><b>RESISTENZA AL CAVILLO</b>                      RESISTANCE TO MICROFISSURIZATION                      HAARRISSBESTÄNDIGKEIT                      RESISTANCE A LA CRAQUELURE                      УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН</p>	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie Гарантирована	EN ISO 10545-11
<p><b>RESISTENZA AL GELO</b>                      RESISTANCE TO FREEZING                      FROSTBESTÄNDIGKEIT                      RESISTANCE AU GEL                      МОРОЗОСТОЙКОСТЬ</p>	Garantita Guaranteed Garantiert Garantie Гарантирована	EN ISO 10545-12
<p><b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b>                      SPOTS RESISTANCE                      FLECKENBESTÄNDIGKEIT                      RESISTANCE AUX TACHES                      УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ</p>	minimo classe 3 Minimum class 3 mindestens Klasse 3 minimum classe 3 минимальный класс 3	EN ISO 10545-14
<p><b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI D'USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b>                      RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS FOR DOMESTIC USE AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS                      BESTÄNDIGKEIT DER HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SCHWIMMBECKEN                      RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES MÉNAGERS ET ADDITIFS POUR PISCINE                      УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И БАССЕЙНАХ</p>	Minimo classe B Minimum class B Mindestens Klasse B Minimum classe B минимальный класс B	EN ISO 10545-13
<p><b>RESISTENZA AD ACIDI O BASI</b>                      RESISTANCE TO ACIDS AND BASES                      SAÛRE- ODER LAUGENBESTÄNDIGKEIT                      RESISTANCE AUX ACIDES ET BASES                      УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ КИСЛОТ И ОСНОВАНИЙ</p>	Secondo quanto dichiarato dall'azienda As stated by the company Entsprechend der Angaben des Unternehmens D'après déclaration de l'établissement Согласно заявленному компанией значению	EN ISO 10545-13

<p><b>GRADO DI SCIVOLOSITÀ "R"</b>                      Definisce il grado d'efficacia antiscivolo di una piastrella, in relazione ad un angolo medio d'inclinazione di un piano su cui cammina un addetto del peso di 70 Kg con scarpe con suola standard, calcolato dopo una serie di prove (metodo di prova definito dalla norma DIN 51130).</p>	<p><b>"R" SLIP DEGREE</b>                      It determines a tile's anti-slip efficiency degree, with reference to an average inclination degree on a plane on which a 70 kgs man walks with standard-sole shoes, calculated after a series of tests (test method established by rule DIN 51130).</p> <p>By this method five categories are determined:</p>	<p><b>TRITTSICHERHEIT „R“</b>                      Definiert die Rutschhemmung einer Fliese in Bezug auf einen durchschnittlichen Neigungswinkel einer Ebene, die von einer 70 kg schweren Person mit Schuhen mit Standardsohle begangen wird. Die Berechnung erfolgt nach einer Reihe von Versuchs (Gas Prüfverfahren wird von der Prüfnorm DIN 51130 bestimmt).</p> <p>Daraus ergeben sich die folgenden fünf Bewertungsgruppen:</p>	<p><b>LE DEGRÉ DE NATURE GLISSANTE « R »</b>                      Définit le degré d'efficacité antidérapant d'un carreau, par rapport à un angle moyen d'inclinaison d'un plan sur le quel marche une personne préposée au travaux, qui pèse 70 kg, avec des chaussures qui ont la semelle standard, calculé après une série de preuves. (La méthode de preuve défini par la norme DIN 51130).</p> <p>Les catégories individualisées sont cinq :</p>	<p><b>СТЕПЕНЬ СКОЛЬЗКОСТИ "R"</b>                      Степень устойчивости плитки к скольжению в зависимости от среднего угла наклона ее поверхности, по которой идет человек весом 70 кг в обуви со стандартной подошвой, рассчитанная в результате проведения ряда испытаний (метод испытания определяется нормой DIN 51130).</p> <p>В результате было установлено 5 категорий:</p>																																																												
<p>Le categorie così individuate sono cinque:</p> <table border="0"> <tr> <td>Inferiore a 6°</td> <td>Non classificabile</td> </tr> <tr> <td>Da 6° a 10°</td> <td>R9</td> </tr> <tr> <td>Da 10,1° a 19°</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td>Da 19,1° a 27°</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>Da 27,1° a 35°</td> <td>R12</td> </tr> <tr> <td>Oltre 35°</td> <td>R13</td> </tr> </table>	Inferiore a 6°	Non classificabile	Da 6° a 10°	R9	Da 10,1° a 19°	R10	Da 19,1° a 27°	R11	Da 27,1° a 35°	R12	Oltre 35°	R13	<table border="0"> <tr> <td>lower than 6°</td> <td>Unclassified</td> </tr> <tr> <td>From 6° to 10°</td> <td>R9</td> </tr> <tr> <td>From 10°,1 to 19°</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td>From 19,1° to 27°</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>From 27,1 to 35°</td> <td>R12</td> </tr> <tr> <td>More than 35°</td> <td>R13</td> </tr> </table>	lower than 6°	Unclassified	From 6° to 10°	R9	From 10°,1 to 19°	R10	From 19,1° to 27°	R11	From 27,1 to 35°	R12	More than 35°	R13	<table border="0"> <tr> <td>Unter 6°</td> <td>Nicht klassifizierbar</td> </tr> <tr> <td>Von 6° bis 10°</td> <td>R9</td> </tr> <tr> <td>Von 10,1° bis 19°</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td>Von 19,1° bis 27°</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>Von 27,1° bis 35°</td> <td>R12</td> </tr> <tr> <td>über 35°</td> <td>R13</td> </tr> </table>	Unter 6°	Nicht klassifizierbar	Von 6° bis 10°	R9	Von 10,1° bis 19°	R10	Von 19,1° bis 27°	R11	Von 27,1° bis 35°	R12	über 35°	R13	<table border="0"> <tr> <td>Inférieur à 6°</td> <td>Pas classable</td> </tr> <tr> <td>De 6° à 10°</td> <td>R9</td> </tr> <tr> <td>De 10,1° à 19°</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td>De 19,1° à 27°</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>De 27,1° à 35°</td> <td>R12</td> </tr> <tr> <td>Plus de 35°</td> <td>R13</td> </tr> </table>	Inférieur à 6°	Pas classable	De 6° à 10°	R9	De 10,1° à 19°	R10	De 19,1° à 27°	R11	De 27,1° à 35°	R12	Plus de 35°	R13	<table border="0"> <tr> <td>Меньше 6°</td> <td>Не классифицируется</td> </tr> <tr> <td>От 6° до 10°</td> <td>R9</td> </tr> <tr> <td>От 10,1° до 19°</td> <td>R10</td> </tr> <tr> <td>От 19,1° до 27°</td> <td>R11</td> </tr> <tr> <td>От 27,1° до 35°</td> <td>R12</td> </tr> <tr> <td>Более 35°</td> <td>R13</td> </tr> </table>	Меньше 6°	Не классифицируется	От 6° до 10°	R9	От 10,1° до 19°	R10	От 19,1° до 27°	R11	От 27,1° до 35°	R12	Более 35°	R13
Inferiore a 6°	Non classificabile																																																															
Da 6° a 10°	R9																																																															
Da 10,1° a 19°	R10																																																															
Da 19,1° a 27°	R11																																																															
Da 27,1° a 35°	R12																																																															
Oltre 35°	R13																																																															
lower than 6°	Unclassified																																																															
From 6° to 10°	R9																																																															
From 10°,1 to 19°	R10																																																															
From 19,1° to 27°	R11																																																															
From 27,1 to 35°	R12																																																															
More than 35°	R13																																																															
Unter 6°	Nicht klassifizierbar																																																															
Von 6° bis 10°	R9																																																															
Von 10,1° bis 19°	R10																																																															
Von 19,1° bis 27°	R11																																																															
Von 27,1° bis 35°	R12																																																															
über 35°	R13																																																															
Inférieur à 6°	Pas classable																																																															
De 6° à 10°	R9																																																															
De 10,1° à 19°	R10																																																															
De 19,1° à 27°	R11																																																															
De 27,1° à 35°	R12																																																															
Plus de 35°	R13																																																															
Меньше 6°	Не классифицируется																																																															
От 6° до 10°	R9																																																															
От 10,1° до 19°	R10																																																															
От 19,1° до 27°	R11																																																															
От 27,1° до 35°	R12																																																															
Более 35°	R13																																																															
<p><b>COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO</b>                      Definisce la scivolosità misurando con opportuno strumento (TORTUS) la forza necessaria per far scivolare in condizioni dinamiche sopra la superficie della piastrella, un peso standard (metodo di prova B.C.R., D.M. 14/06/89 n° 236);</p>	<p><b>DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT</b>                      It determines the slip degree by measuring, with a suitable instrument (TORTUS), the strength necessary to make a standard weight slip on the tile surface in dynamic condition (test method B.C.R., D.M. 14/06/89 n° 236).</p>	<p><b>DYNAMISCHER REIBWERT</b>                      Definiert die Rutschgefahr, indem mit einem geeigneten Instrument (TORTUS) die Kraft gemessen wird, die erforderlich ist, damit ein Standardgewicht unter dynamischen Verhältnissen auf der Fliesenoberfläche gleiten kann (Prüfverfahren B.C.R., Ministerialerlass 14/06/89 Nr. 236);</p>	<p><b>LE COEFFICIENT DE FROTTEMENT DYNAMIQUE</b>                      Définit la nature glissante en mesurant avec un opportun instrument (TORTUS) la force nécessaire pour faire glisser en conditions dynamiques sur la surface d'un carreau, un poids standard (la méthode de preuve B.C.R., D.M. 14/06/89 Nr. 236);</p>	<p><b>КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ</b>                      Определяет скользкость. Специальным прибором (TORTUS) измеряется сила, необходимая для скольжения в динамических условиях по поверхности плитки стандартного груза (метод испытания B.C.R., D.M. 14/06/89 n° 236);</p>																																																												
<p>Il valore così ricavato viene espresso come:                      μ =                      μ ≤ 0,19                      0,2 ≤ μ ≤ 0,39                      0,4 ≤ μ ≤ 0,74                      μ ≥ 0,75</p>	<p>The value thus obtained is expressed as:                      μ =                      μ ≤ 0,19                      0,2 ≤ μ ≤ 0,39                      0,4 ≤ μ ≤ 0,74                      μ ≥ 0,75</p>	<p>Der erzielte Werte wird wie folgt klassifiziert:                      μ =                      μ ≤ 0,19                      0,2 ≤ μ ≤ 0,39                      0,4 ≤ μ ≤ 0,74                      μ ≥ 0,75</p>	<p>Dont la valeur tirée est exprimée comme de suite:                      μ =                      μ ≤ 0,19                      0,2 ≤ μ ≤ 0,39                      0,4 ≤ μ ≤ 0,74                      μ ≥ 0,75</p>	<p>Полученные в результате испытания значения классифицируются следующим образом:                      μ =                      μ ≤ 0,19                      0,2 ≤ μ ≤ 0,39                      0,4 ≤ μ ≤ 0,74                      μ ≥ 0,75</p> <p>коэффициент динамического рения                      опасная скользкость                      чрезмерная скользкость                      удовлетворительный коэффициент трения                      отличный коэффициент трения</p>																																																												
<p>Per approfondimenti sulle schede tecniche di prodotto, consultare <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a>.</p>	<p>For further information on product data sheets, please see <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a>.</p>	<p>Für Details zu den technischen Merkmalen der Produkte konsultieren Sie <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a>.</p>	<p>Consultez les fiches techniques, sur <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a></p>	<p>Для более подробной информации относительно технических паспортов продукции, посетите наш сайт <a href="http://www.ceramicasantagostino.it">www.ceramicasantagostino.it</a>.</p>																																																												

# Simbologia

Symbols

Symboles

Symbole

Условные обозначения

3

4

5

## Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group

Abrieb

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости Поверхности

RET

## Rettificata

Rectified

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

NR

## Non Rettificato

Not Rectified

Nicht Kalibriert

Non Rectifié

Неректифицированный



## Bordi Sagomati

Shaped edges

Verformte Ränder

Bords modelés

Фигурные кромки

V1

## Piastrelle a tono uniforme

Tiles with uniform shade appearance

Fliesen mit einheitliche Tonalitäten

Carreaux avec nuance uniforme

Однотонная плитка

V2

## Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Tiles with slight shade and aspect variation

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

V3

## Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

V4

## Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Tiles with random shade and aspect variation

Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Плитка со случайным изменением тона и рисунка

R9

R10

R11

R12

## DIN 51130

### Classificazione antiscivolosità

Antislip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A

A+B

A+B+C

## DIN 51097

### Classificazione antiscivolosità

Antislip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению



## Spessore mm

Thickness mm

Dike mm.

Epaisseur mm

Толщина мм.



## Ingelivo

Frost resistant

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

## Classificazione delle piastrelle da pavimento per la resistenza all'usura

## Classification of the floor tiles for wear resistance

## Eingrupplung der glasierten Bodenfliesen nach dem Oberflächenverschleisswiderstand

## Classement de nos carreaux de sols selon la résistance à l'usure

## Классификация напольной плитки по устойчивости к истиранию.

Gruppo  
Group  
Gruppe  
Groupé  
Группа

1

Traffico leggero. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio leggero come ad esempio camere da letto, sale da bagno.

Light traffic. Floors suitable for areas subject to light foot traffic: for example bedrooms, bathrooms.

Leichter Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die leichter ausgesetzt sind, z.B. Schlaf- und Badezimmer.

Petite circulation Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement léger comme par exemple chambres à coucher et salles de bains.

Легкая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с небольшой интенсивностью хождения, например, спален и ванных комнат.

2

Traffico medio. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio normale e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio.

Medium traffic. Floors suitable for areas subject to normal foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth.

Normaler Gehverker. Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu normaler Trittbelastung ausgesetzt sind und dennoch vor abrasivem Material wie Sand, Kies oder Erde geschützt sind.

Moyenne circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement, normal et de toute façon protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre.

Средняя нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с нормальной интенсивностью хождения и защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли:

3

Traffico medio forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e comunque protetti da agenti abrasivi tipo sabbia, ghiaio, terriccio, ecc... ad esempio: sale da pranzo, soggiorni, servizi, studi per abitazioni private.

Medium-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic yet protected from abrasive agents such as sand, gravel and earth: for example dining-rooms, living-rooms, studies in private houses.

Mittelstarker Gehverker. Fußböden zu vor Abrasivagenzein wie Sand, Kies oder Erde geschützten Räumen bestimmt, dennoch zu häufiger Trittbelastung ausgesetzt, z.B. Esszimmer, Wohnzimmer, Büros in Privatwohnungen.

Moyenne-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces protégées contre agents abrasifs comme sable, gravier, terre et soumises à piétinement fréquent: par exemple salle à manger, salles de séjour, études pour maisons individuelles.

Средне-высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения, однако защищенных от абразивных частиц типа песка, гравия, земли и т.д., например – столовых, гостиных, туалетов, кабинетов в частных домах.

4

Traffico forte. Pavimenti destinati ad ambienti sottoposti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: cucine, balconi, terrazzi, ingressi, camere d'albergo, corridoi.

Heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example corridors, balconies, terraces, private kitchens, hotel rooms and bathrooms.

Fußböden zu Räumen bestimmt, die zu häufiger Trittbelastung sowie starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Gängen, Balkönen, Terrassen, private Küchen, Hotelzimmer, Toiletten.

Forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple couloirs, balcons, terrasses, cuisines individuelles, chambres d'hôtel, salle de bains.

Высокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений, подверженных интенсивному хождению и сильному истиранию, например, кухня, балконов, террас, прихожих, гостиничных номеров, коридоров.

5

Traffico ultra forte. Pavimenti destinati ad ambienti a calpestio frequente e a forte abrasione, ad esempio: bar, negozi, alberghi, ristoranti, edifici pubblici, uffici, scuole, sale per esposizioni, senza esclusione di alcuna zona. Particolarmente adatti per locali direttamente a contatto con l'esterno.

Extra-heavy traffic. Floors suitable for areas subject to frequent foot traffic and heavy abrasion: for example bars, shops, hotels, restaurants, public buildings, offices, schools, exhibition halls including all zones subject to passing. Particularly suitable for areas in direct contact with the outside.

Besonders Starker Gehverker. Fußböden zu Räumern bestimmt, die zu starker Trittbelastung und starker Abrasion ausgesetzt sind, z.B. Bars, Geschäften; Hotels, Restaurants, öffentliche Gebäude, Büros, Schulen und Ausstellungssälen.

Très-forte circulation. Carreaux destinés pour pièces soumises à piétinement fréquent et à forte abrasion: par exemple cafés, boutiques, hôtels, restaurants, lieux publics, bureaux, écoles, salles pour exposition, sans exclusion d'aucun lieu soumis à piétinement.

Сверхвысокая нагрузка. Напольная плитка, предназначенная для помещений с высокой интенсивностью хождения и сильным истиранием, например, для всех без исключения помещений баров, магазинов, ресторанов, общественных зданий, офисов, школ, выставочных залов. Она наиболее подходит для помещений с прямым выходом на улицу.

Precisiamo che la classificazione riportata, è compilata in base ai risultati delle prove cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno e all'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

We would like to point out that the classification of the material is compiled according to the results of tests carried out in our laboratories and from experience gained over many years in the use of our tiles.

Wir teilen mit, dass die angegebene Klassifizierung auf jenen Testergebnissen welche unsere Einselfeuerungsprodukte in unseren eigenen Labors unterzogen werden und auf den Erfahrungen nach langjährigem Einsatz unserer Materialien, beruht.

Nous soulignons que la classification donnée est faite sur la base des essais effectués dans le laboratoire à l'intérieur de notre usine sur les produits en monocuisson, autant qu'en force de l'expérience acquise dans les nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.

Уточняем, что вышеуказанная классификация составлена на основании результатов испытаний продукции, проведенных в наших исследовательских лабораториях, а также опыта многолетнего использования наших материалов.